

GCA 1000 ALLUMINIZZATO

SCHEMA TECNICA
Rev.00 del 01/01/05



DESCRIZIONE:

Tessuto vetro testurizzato tessitura piana ALLUMINIZZATO 1 LATO, studiato per l'isolamento termico in siderurgia (SIDER).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

		Norme/U.M.	
Armatura		DIN 61 101 – 1	Telato-uni
Altezza		DIN EN 1773 / mm	1000 mm
Spessore		DIN EN ISO 5084 / mm	1,6
Peso		DIN 53 854 / g/m2	1.100
Numero fili	ordito	DIN EN 1049-2 N.fili/cm	5,0
	trama		3,2
Titolo del filo	ordito	DIN 53 830-3/ $\mu\text{m}/\text{tex}$	1.250
	trama		1.250
Diametro del filamento	ordito	DIN 53 811 / μm	9
	trama		9
Resistenza alla rottura	ordito	DIN 53 857-1 / N/ 5cm	> 6.500
	trama		> 3.500
Foglio alluminio		> Accoppiato su un lato con foglio alluminio > Resistente all'usura e alla piegatura > Alta proprietà riflettente radiazioni termiche > Temperatura es. tessuto di base: 550°C > Calore di contatto massimo: 180°C	

Temperatura di esercizio del tessuto di vetro: 550°C
Alluminio: Applicazione massima di temperatura 200°C.

TTG1000AL