

NEFALIT BIO

SCHEMA TECNICA REV.01 DEL 10/05/2018



Composizione:

Cartone isolante esente da amianto e fibra ceramica realizzato in calcio silicato biosolubile.

CARATTERISTICHE:

Colore	azzurro	
Temperatura di classificazione	1200	°C
Densità	1,1	g/cm ³
Conducibilità termica a 400°C	0,12	W/mK
Perdita al fuoco a 800°C	15	%
Resistenza alla trazione:		
Longitudinale	50	Kg/cm ²
Trasversale	40	Kg/cm ²
Ritiro lineare a 1000 °C (24 ore)	1	%
Compressibilità (70 kg/cm ²) ASTM F 36 metodo k	7	%
Ritorno elastico	50	%
Misura standard: lastra mm 1000x1000		

Spessori standard: 2/3/4/5/6/8/10/12 mm (+/- 10 %)

Questi dati rappresentano le caratteristiche tipiche del prodotto, non hanno valore di garanzia e possono essere modificati senza preavviso.

CNEFBI**